



**MINERAÇÃO
EXTRAFILITO®**


EXTRAFILITO MINERAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
02.297.185/0001-73



FICHA TÉCNICA

SUMÁRIO

- Argamassa Agrofilito Original.....03
- Informações da empresa.....04

	Ficha técnica
	Produto: Plastificante para Argamassa Agrofilito Original

1. Atribuições

Economiza cimento.
 Maior economia de mão de obra.
 Rapidez no trabalho.
 Melhor acabamento.
 Mais plasticidade e resistência.
 Impermeabilizante.

2. Características

Embalagens de 17 Kg.

3. Preparo do produto

O Agrofilito O pode ser utilizado com os traços de referência da tabela abaixo, que irão variar conforme a qualidade da areia utilizada:

Aplicação	Cimento	Filito Ligamassit	Areia
Emboço interno	1 lata	1 lata	6 à 8 latas
Emboço externo	1 lata	1 lata	5 à 7 latas
Assentamento de tijolos	1 lata	1 lata	7 à 10 latas
Piso e contrapiso	1 lata	1 lata	5 à 7 latas

O endurecimento da massa é uniforme e progressivo.

4. Consumo

Um saco de 17 Kg de Agrofilito Original reveste 10 a 13 m² com espessura de 1 cm ou assenta 230 a 250 blocos de 20 cm x 20 cm x 10 cm.


5. Armazenagem e validade

Em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 15 sacos / fardos de altura, atendendo essas condições o produto tem duração indeterminada.

4. Importante

É recomendável a utilização de EPI's.
 Produto natural que não causa alergia quando manipulado.

INFORMAÇÕES DA EMPRESA



FALE COM A MINERADORA EXTRAFILITO

EXTRAFILITO@GMAIL.COM

**AV. JOSÉ INÁCIO MAGALHÃES N° 1000 BAIRRO: NOVA
APARECIDA - KM 51 NOVA UNIÃO - MG - 34.990-000**

(31) 3685-6235  **(31) 99189-1484**

 **@MINERACAOEXTRAFILITO**

WWW.EXTRAFILITO.COM